

BLUEKYD A 625

Eigenschaften:

- BLUEKYD A 625 ist eine mittelölige Alkydharzemulsion
- Basis: Sojaöl
- Öllänge: ca 50%,
- Modifiziert mit aliphatischen Isocyanaten
- Neutralisationsmittel: Triethylamin
- Frei von organischen Lösemitteln
- Ausgezeichnete Wetterstabilität und Vergilbungsresistenz
- Ausgezeichnete Haftung auf Metall- und polaren Kunststoffoberflächen
- Schnell trocknend
- Gute Verträglichkeit mit Acrylatdispersionen

Anwendung:

- Schnell trocknende Decklacke
- Einschichtsysteme
- Holzlacke
- DIY- und Malerlacke
- Luft oder forciert trocknende Lacke

Lieferform:

- 49% in Wasser

Spezifikation:

- | | |
|--------------------|----------------|
| ➤ Feststoffgehalt: | 49 ±1 % |
| ➤ Viskosität: | 1,5 – 3,5 Pa s |
| ➤ pH: | 7,3 – 8,0 |
| ➤ Aussehen: | milchig weiß |

Testmethoden:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ➤ Feststoffgehalt: | 2g Harz, 180 Minuten 130°C |
| ➤ Viskosität: | Kegel/Platte, 20°C |

Lagerung:

- 6 Monate in verschlossenen Originalgebinden bei 5 bis 25°C.
- Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Vor Frost schützen!

BLUERESINS GmbH

Katharinenstr. 61
52353 Düren, Deutschland
Tel: +49 2599 740332
Mobil: +49 170 4672263

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie sind unverbindlich und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Änderungen der Produktdaten im Rahmen des technischen Fortschritts oder aufgrund technisch bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.